

LF 1 Mélyalapozó

(Tiefengrund LF 1)



- > használatra kész
- > kékre színezett
- > oldószermentes



Terméktulajdonságok

Kék színű, vizes bázisú műgyanta-diszperzió, nedvszívás-t kiegyenlítő és tapadásjavító, de nem párazáró alapozóbevonat, nedvszívó alap-felületek előkezelésére.

Alkalmazhatóság

Nedvességzáró és nedvszíváskiegyenlítő, de nem pára-záró alapozó bevonat nedvszívó alapfelületek (mész-cement-, cement vakola-tok, beton, égetett agyag) előkezelésére, cement-, cementdiszperzió-, valamint diszperziós kiegyenlítő masszák, csemperagasztók, kenhető vízszigetelések felhordása előtti alapozásra, pormegkötésre, nedvszívó képesség kiegyenlítésére, tapadás javítására.

Termékadatok

Kiszerezés:

1 kg flakon	6 flakon/ doboz
5 kg kanna	84 kanna/ 420 kg / raklap
10 kg kanna	42 kanna/ 420 kg / raklap

Tárolás:

Száraz, fagymentes helyen, jól lezárt, eredeti, bontatlan csomagolásban, +5 °C felett legfeljebb 1 évig.

Műszaki adatok

Anyagigény	kb. 150 g/m ²
Száradási idő	
szívóképes aljazaton	kb. 15 perc
nedvességre érzékeny aljazaton	kb. 12 óra
Aljazathőmérséklet	> + 5 °C

Feldolgozási hőm.

> + 5 °C

Bedolgozás

Javasolt szerszám:

Festőhenger, ecset.

Alapfelület:

Az alapfelületnek szilárdnak, por-, zsír-, olaj-, valamint festék- és egyéb leválasztóanyag-maradványoktól mentesnek kell lennie, felejen meg az érvényben lévő előírásoknak.

Alkalmas: Nedvszívó alapfelületek (mész-cement-, cement vakola-tok, beton, égetett agyag)

Nem alkalmas:

Műnyagra, fémre, festett felületre

Előkészítés:

Az alapfelületet meg kell csiszolni, esetleg marni, majd alaposan portalanítani. A burkolhatóságot vizsgálni kell.

Feldolgozás:

A **Murexin LF mélyalapozót** hígítás nélkül, tiszta festőecsettel, vagy szőrme-hengerrel 1 rétegben kell felhordani a teljes felületre. A töcsaképződést kerülni kell. Fokozottan nedvszívó alapfelületek esetén az alapozás megismételhető. Az alapozó teljes száradása előtt a burkolást kezdjük meg (nedvesre-nedves technológia). A szerszámokat vízzel alaposan ki kell mosni.

Fontos figyelmeztetés!

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető

4012-00/01 LF 1 Mélyalapozó, gültig ab: 30.6.2008, IKA, 1

Hidegburkolat ragasztási rendszer

hozzá!

Munkavédelem

Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi kötelezettség nem terhelteti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vétel szerződésben fel nem tűntetett kötelezettségeket nem alapoz és testésít meg. Termékeink minőségét mindenkor az adás és szállítás feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának elkerülése érdekében felhívjuk termékeink felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltüntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről ismertnek feltételezünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivételoz nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő kivitelezés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.

4012-00/01 LF 1 Mélyalapozó, gültig ab: 30.6.2008, IKA, 2